

سيلانت (مقاوم الماء)

سيلانت (مقاوم الماء) هو مضاد للماء عديم اللون على أساس السيلوكسيلات. هو مناسب كحماية ضد الماء للملاط والدهان المعني والخرسانة المكشوفة والعناصر الخرسانية المسبقة الصنع والخرسانة المغسولة والحجر الرملي الكلسي وألواح ألياف الإسمنت، حيث يقوم بالحماية من الأمطار الحمضية وأوساخ الغلاف الجوي.

البنية	سائل عديم اللون
الكثافة	0.8 غ / لتر
الأداء	0.4 لتر / م ²
الحد الأدنى للتغلغل	2 مم (الحد الأدنى المستحسن)
الفترة الفاصلة بين الطبقات	10 دقائق
عدد الطبقات	طبقتين
التخزين	التخزين يجب أن يتم في العبوات الأصلية وأن تكون محكمة الإغلاق ومحمية من الصقيع وتجنب تعرضها لأشعة الشمس المباشرة.
العبوات	1 لتر ، 5 لتر ، 25 لتر
لماذا ننصح به؟	يتغلغل بعمق في مسام الأسطح بعد تبخر المذيب تنوضع المادة الفعالة على جدران المسامات وتتفاعل كيميائياً مع الرطوبة الطبيعية للمادة وللبيئة، مطورة بذلك خصائصها الطاردة للماء. تبقى المسام مفتوحة حتى يتم الحفاظ على النفاذية لبخار الماء. لا تشكل طبقة مقاومة عالية للقلويات مقاومة لتقلبات الطقس
تنظيف الأدوات	يجب تنظيف الأدوات المطبق بها عند الانتهاء بالماء والصابون

الشركة المصنعة غير مسؤولة عن منتجاتها التي لم يتم مراعاة الشروط وطريقة العمل المذكورة في هذا الدليل عند تطبيقها

سيلانت (مقاوم الماء)

التطبيق — ملاحظات عامة

يستخدم في إعادة التأهيل والترميم الداخلي والخارجي للمباني القديمة والمعالم. ويستخدم في الأعمال الجديدة بشكل جيد. تنظيف السطح وإزالة أي بقايا من الغبار والسوائل والتشوهات بالمنظفات القوية. كما ينبغي إزالة آثار الطفح أو أي مادة أخرى بشكل نهائي التي يمكن قد تسبب خلل في التماسك الجيد وذلك باستعمال منظفات قلووية. اشباع السطح بالسيلانت مقاوم الماء من دون ضغط وذلك لتجنب وجود ضعف في الالتصاق وتجنب التشققات. لا يجب العمل بالرش. تطبيق طبقتين بسخاء، ويجب أن تكون الطبقات رطبة (رطب على رطب) وبفترة فاصلة مدة 10 دقائق. التنفيذ:

من المستحسن أن يكون التغلغل 2 مم كحد أدنى. درجة حرارة السطح ودرجة حرارة البيئة المحيطة يجب أن لا تقل عن 5 درجات ولا تزيد عن 35 درجة. يجب أن يكون السطح جاف. المنتج لمن يجب إبقائه بعيداً عن متناول الأطفال. إذا تم استخدامه لأنظمة العزل الخارجية مع الفلين الطبيعي فيجب ترك الألواح بشكل أفقي دائماً وتحت الضغط لتجنب حصول تجاعيد وحواف فيها.

شهادات

* تقييد استخدام المواد العضوية وفقاً للمعايير الألمانية DIN 18363 (يلبي متطلبات معيار DIN 18363 وذلك وفقاً للتحاليل والاختبارات وتقرير الاختبار رقم B50028-001، 14.04.2015)



عرض رمومي العيون. العيون الأصلية يمكن أن تختلف في اللون والتصميم والتغليف.

الشركة المصنعة غير مسؤولة عن منتجاتها التي لم يتم مراعاة الشروط وطريقة العمل المذكورة في هذا الدليل عند تطبيقها