

كونتاك من Graphenstone عبارة عن طبقة رابطة مطورة من خلال البوليمرات الطبيعية وإضافات تعزيزية لتحسين الالتصاق والثبات على أي نوع من الأسطح معنوية كانت أو غير معنوية باستثناء الخشب.

نسبة المواد الصلبة	35%
الكثافة	1.10
درجة الحموضة PH	9
100 ميكرون	5 - 7 م ² لتر
اللون	أحمر
مدة الجفاف	20 دقيقة
التخزين	التخزين يجب أن يتم في العبوات الأصلية وأن تكون محكمة الإغلاق ومحمية من الصقيع وتجنب تعرضها لأشعة الشمس المباشرة.
العبوات	4 لتر ، 12.5 لتر ، 15 لتر
لماذا ننصح به؟	التماسك والالتصاق بفضل البوليمرات الطبيعية والقدرة على التماسك والالتصاق المنتج يمنح خصائص وسمات استثنائية عند التصاقه بأي سطح باستثناء الخشب. حصى التماسك يتم إدخال كمية مدروسة من الحصى في تركيبة المنتج للحصول في النهاية على طبقة متماسكة مما يجعل باستطاعتنا تثبيت ملاط أو سنوكو أو ألواح ديكور رقيقة فوقها. الاستمرارية الطويلة عند الجفاف التام للمنتج يقوم بتوفير مقاومة ومثانة طويلة الأمد. تطبيق سهل وصديق للبيئة مكون من البوليمرات الطبيعية ويمكن تطبيقه من حالته النقية (المصنعية) أو بتمديده بالماء. غير عدواني. وهو خالي من المذيبات. مريح وسريع التطبيق.
مكان الاستخدام	التطبيقات الداخلية والخارجية

الشركة المصنعة غير مسؤولة عن منتجاتها التي لم يتم مراعاة الشروط وطريقة العمل المذكورة في هذا الدليل عند تطبيقها

تنظيف الأدوات

يجب تنظيف أدوات التطبيق عند الانتهاء بالماء والصابون

التطبيق – ملاحظات عامة

التحريك الجيد لمحتوى العبوة حتى الحصول على منتج متجانس بشكل جيد.

الأسطح الجديدة: التأكد من نظافة وجفاف السطح، والتأكد من أن السطح المراد دهانه يكون متماسك وثابت وعدم إمكانية تفككه وتدهوره وإلا في الحالة العكسية يجب تعزيزه بملاط الأساس من Graphenstone وتثبيتته بالمنرال سيلانت. ينصح بتطبيق الطبقة الأولى ممددة بنسبة 25% بالماء

الأسطح المدهونة:

التحقق من أن السطح متماسك وثابت. في حال التفلور فيجب التنظيف بالمبيضات وفي حال الأوساخ فيجب التنظيف بالماء القوي. التحقق من حالة الدهان السابق وإزالة الأجزاء المتدهورة والمتصدعة وتطبيق المثبت المنرال سيلانت في حال الحاجة لذلك. وإكمال الإجراءات كما إذا كان سطح جديد.

في حال وجود تشقق في السطح فيجب تطبيق منتج الفولماس من Graphenstone لإغلاق التشقق والعيوب وذلك بالأدوات المناسبة مثل سكاكين المعجونة أو المالح.

المنرال سيلانت يمكن تطبيقه بالفرشاة أو بالبرول أو بالبخ. درجة حرارة السطح والبيئة المحيطة لا يجب أن تقل عن 5 درجات ولا تزيد عن 35 درجة ويجب أن يكون السطح جاف.

يجب تطبيق طبقة واحدة من المنرال سيلانت الممدد، وزيادة نسبة التمديد في حال كان السطح المراد دهانه مسامي أكثر

المنرال سيلانت: يمكن صبغه بأي نوع من الأصباغ العالمية. من المستحسن استخدام الأصباغ الطبيعية، نظراً إلى أن الإفراط باستخدام الأصباغ العالمية وطبيعية يجعل المصنّع لا يضمن أن المنتج يحقق معايير RWTUV ESSEN.

شهادات

* تقييد استخدام المواد العضوية وفقاً للمعايير الألمانية DIN 18363 (يلبي متطلبات معيار DIN 18363 وذلك وفقاً للتحاليل والاختبارات وتقرير الاختبار رقم B50028-001، 14.04.2015)



عرض رسومي لعلوات العزل الأصلية يمكن أن تختلف في اللون والتصميم والتنظيف.

الشركة المصنعة غير مسؤولة عن منتجاتها التي لم يتم مراعاة الشروط وطريقة العمل المذكورة في هذا الدليل عند تطبيقها