

防水シーラント (SELLADOR HIDRÓFUGO) はシロキサンベースの無色防水仕上げ材です。プラスターや無機系塗料、コンクリート仕上げ、コンクリートのプレハブ素材、骨材仕上げコンクリート、石灰質砂岩やセメントファイバープレートの防水材として最適です。酸性雨や大気汚染から保護できます。

密度	0,8 gr/L
塗布面積	0,4 L/m <sup>2</sup>
最低浸入	2 mm
塗布間隔	10 分
おすすめの塗り層	2 回塗り
容器サイズ	1 L 容器、5 L 容器、25 L 容器
貯蔵 (保存) 方法	もとの容器にて保存してください。完全にふたして、直射日光や凍結を避けてください。
成分配合表示	分散ポリシロキサン、(polysiloxane dispersion),
粘度	無色液
おすすめの理由	<p>防水シーラントは塗布面の気孔に深く浸透します。溶剤が蒸発すると主要成分が気孔の壁に付着して、大気湿度と気孔湿度に対して化学反応を起こし、防水効果を発揮します。</p> <p>気孔は開かれた状態で保たれ、水や水蒸気の透過性が維持されます。</p> <p>薄膜をつくらない。</p> <p>アルカリ性物質に高耐用。</p> <p>外気、悪天候に強い。</p>
道具等の洗浄	ご使用后、道具等は水と石けんで洗ってください。

本シートにて指定された使用方法・条件にしたがわない使用の場合、製造者は製品に関する一切の責任を負いかねます。



# 防水シーラント

## 使用方法・注意事項

- 歴史的建築物や古い建物の屋内外の補修や装飾に最適です。新規の建物にもご利用いただけます。
- 被塗面にホコリ、液体、剥落がないようにアルカリ性洗剤で清浄してください。必要に応じて風化した部分を除去し、接着力を阻害するような残留物なども酸性洗剤で除去してください。
- 粘着不足やひび割れが起こらないように、被塗面全体に防水シーラントを塗布（加圧なし）してください。スプレーガンは使用しないで下さい。
- 十分な量で二回塗りしてください。塗布間隔は10分程度とし、1層目がまだ湿っている状態で2層目を塗布してください。
- 塗布方法：最低で2mm程度の浸入をおすすめいたします。
- 被塗面（下地）がしっかり乾いているのを確認の上、塗布時の被塗面の温度、及び環境温度は5 °C 以下または35 °C以上の場合は施工を避けてください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。毒性を有しない安全な製品です。
- 天然コルクの断熱材にご使用いただく場合には、プレートは必ず横向きにして、反らないように加圧してください。

## 認定証等

\* 有機物の使用制限に関するDIN18363規格(ドイツ)  
DIN18363規格の条件を満たす製品です(検査報告書 第B50028-001号、2015年4月14日)



オリジナル製品の容器 イメージ  
実際の容器の色やデザインは変更することもあり得ます

本シートにて指定された使用方法・条件にしたがわない使用の場合、製造者は製品に関する一切の責任を負いかねます。

